

STEINSCHLAGSCHUTZ PRO SCHWARZ



Stand 06.02.2024

Eigenschaften:

LACKWORK STEINSCHLAGSCHUTZ PRO SCHWARZ ist eine strukturierte Schutzbeschichtung gegen Steinschläge auf lösemittelbasierten Gummi/ Harzmischung. Auf Oberflächen bildet es schnell eine hochplastische und abriebfeste Schutzschicht.

LACKWORK STEINSCHLAGSCHUTZ PRO SCHWARZ schrumpft und reißt auch bei niedrigen Temperaturen nicht. Er ist wasserunlöslich und kann bereits kurze Zeit nach dem Auftragen überlackiert werden. Dieses Produkt wird zum Schutz von Seitenwänden, unteren Türen, Schürzen, Kofferräumen, Unterboden, Stoßstangen und Türen empfohlen. Überlackierbar mit lösemittel- und wasserbasierten Materialien. Das Trocknen im Ofen sichert das Endergebnis.

Die Temperaturbeständigkeit beträgt: -25 °C bis +80 °C.

Anwendung:

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Rost, Fett, Staub oder anderen Verunreinigungen sein. Nicht zu beschichtende Bereiche sollten abgeklebt werden. Tragfähige Altlackierungen sollten vor Auftragen des Steinschlagschutzes angeschliffen werden. Geeignete Grundierungen sind Epoxidharzgrundierungen oder Acrylgrundierungen. Die Grundierungen sollen vollständig getrocknet und zwischengeschliffen werden.

Kartusche mindestens 15 Sekunden lang gut schütteln. Öffnen Sie die Kartusche und setzen Sie eine Unterbodenschutzpistole auf. Der empfohlene Luftdruck liegt zwischen 4 und 5 bar. In einem Abstand von 15–20 cm vom Untergrund in zwei Schichten auftragen.

Die empfohlene Trockenschichtdicke für beste Schutzwirkung liegt zwischen 350 und 400 µm . Die Gesamtschichtdicke sollte 1 mm nicht überschreiten und muss in mehreren Schichten aufgetragen werden. Nach Gebrauch Kartusche verschließen und Pistole reinigen. Überlackierbar nach ca. 45 Minuten bei 25 °C und mindestens innerhalb von 8 Stunden nach der Anwendung. Nachdem das Produkt vollständig getrocknet ist, wird vor dem Lackieren ein leichtes Anrauen empfohlen.

HINWEIS: Vermeiden Sie das Trocknen mit Infrarotlampen: Es kann zur Blasenbildung kommen.

Technische Daten:

VOC-Gehalt: 2004/42/IIB(e)(840)<840 g/l Effizienz: ~0,5 m²/kg

STEINSCHLAGSCHUTZ PRO SCHWARZ

Haltbarkeit: 12 Monate. Dichte: 1,43 g/cm³. Farbe: grau

STEINSCHLAGSCHUTZ PRO SCHWARZ



Schütteln

mindestens 15 Sekunden



Sprühpistole

Luftdruck: 4 - 5 bar



Nutzungstemperatur

10 °C - 35 °C



Trockenzeit

Lackierbarkeit nach ca. 45 Min. bei 25 °C



Kühl lagern