

Eigenschaften:

2K- Polyester- Multifunktionsspachtel, der für Stahl, Aluminium, verzinkte Untergründe und Polyesterlamine entwickelt wurde. Durch die ausgeprägte Thixotropie lässt sich der Multispachtel gut aufziehen und hinterlässt eine porenfreie Oberfläche. Hohe Schichtstärken zum Füllen von tiefen Unebenheiten sind möglich, geringe Neigung zum Einfallen. Vorgesehen für den manuellen/ maschinellen Trockenschliff. Körnungen P80 – P240. Bei sehr großen Unebenheiten sollte die Spachtelmasse in mehreren Schichten aufgetragen werden. Geringe Neigung zum Zusetzen des Schleifpapiers.

Anwendung:

Die Oberfläche muss gereinigt, trocken, entfettet und geschliffen sein. Mischen Sie die Spachtelmasse und 2-3 Gewichtsprozent des Härter BPO gründlich. Innerhalb von 5 Minuten bei 20 °C auftragen. Höhere Temperaturen können die Verarbeitungszeit verkürzen und die Trocknungszeit beschleunigen.

Hinweis: Die Verwendung von zu viel Härter kann zu einer Verfärbung des Decklacks führen. Es wird nicht empfohlen, Spachtelmasse bei Temperaturen unter 15 °C zu verwenden.

Technische Daten:

VOC-Gehalt: 2004/42/II(b)(250) <250

Multi Spachtel:

Haltbarkeit: 12 Monate. Dichte: 1,84 - 1,86 g/cm³. Farbe: gelb



Reinigung



Härterzugabe

Spachtelmasse 100 g
BPO-Härter 2-3 g



Verarbeitungszeit

3 - 5 Min.



Trockenzeit

20 Minuten.



**Von Hand schleifen /
trocknen**

P120 - P320



**Maschinell schleifen /
trocknen**

P120 - P320



Kühl lagern