

MULTI GREEN SPACHTEL PRO

POLYESTER MULTIFUNKTIONSSPACHTEL



Stand 06.02.2024

EIGENSCHAFTEN:

Faserverstärkter 2K-Polyester-Multifunktionsspachtel mit breitem Haftungsspektrum und hervorragender Schleifbarkeit.

- Verwendung modernster Füllstoffe
- Sehr thixotrope Eigenschaften für eine einfache Anwendung
- Optimale Schleifbarkeit für ein perfektes Ergebnis
- Bis zu 20% höheres Abtragsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Spachteln
- Hervorragende Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Aluminium, Stahl, Holz und Polyesterlaminaten
- Oberflächentrocken nach Aushärtung

EINSATZGEBIET:

Zum Ausspachteln tiefer Unebenheiten und Beulen an Kraftfahrzeugkarosserien im PKW-, LKW- und Schienenfahrzeugbereich.

TECHNISCHE DATEN:

- Lieferviskosität bei 20 °C: pastös
- VOC - Gehalt: 2004/42/11B (b) (250) <250g/l
- Farbton: grün
- Spezifisches Gewicht: 1,5g/cm³



Reinigung

Oberfläche trocken, fett- und staubfrei



Härterzugabe

Spachtelmasse 100 g
BPO-Härter 2-3 g



Verarbeitungszeit

3 - 4 Min.



Trockenzeit

15 Minuten bei 20 °C



Von Hand schleifen / trocknen

Als Füllspachtel:
Vorschleif - Trocken mit P80 - P120
Nachschleif - Trocken mit P120 - P 240



Maschinell schleifen / trocknen

Als Füllspachtel:
Vorschleif - Trocken mit P80 - P120
Nachschleif - Trocken mit P120 - P 240



Kühl lagern

MULTI GREEN SPACHTEL PRO

POLYESTER MULTIFUNKTIONSSPACHTEL



VERARBEITUNG:

UNTERGRUND

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

DOSIERUNG

Zugabe von 2-3 Gew. % BPO- Härterpaste.

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

TOPFZEIT

Bei +20 °C Raumtemperatur, 3-4 Minuten

REAKTIONSTEMPERATUR

mindestens +5 °C.

AUFTRAG

Spachteln

TROCKENZEIT

Lufttrocknung 15 min. bei +20 °C Raumtemperatur

SCHLEIFBARKEIT

Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten.

LAGERUNG UND TRANSPORT:

12 Monate bei 18 – 20 °C im geschlossenen Originalgebinde

Für Gebindegrößen > 3kg gelten eingeschränkte Haltbarkeitsdaten von bis zu 6 Monaten.

HINWEIS:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.