

GLAS SPACHTEL PRO

POLYESTER GLASFASERSPACHTEL



Stand 06.02.2024

EIGENSCHAFTEN:

Der LACKWORK GLAS SPACHTEL PRO ist ein 2K- Polyester- Glasfaserspachtel und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Verbesserte Schleifbarkeit
- Geschmeidigere und homogenere Verspachtelung
- Hohe Füllintensität
- Haftung auf metallischem Untergrund
- Geeignet ausschließlich für Stahluntergründe
- Nicht für Zink- und Aluminiumuntergründe
- Ideal zur Reparatur von Schäden in Bauteilen aus GfK.

EINSATZGEBIET:

Zum Ausspachteln tiefer Unebenheiten und Dellen an Kraftfahrzeugkarosserien im PKW-, LKW-, Bus- und Schienenfahrzeugbereich.

TECHNISCHE DATEN:

- Lieferviskosität bei 20 °C: pastös
- VOC - Gehalt: 2004/42/11B (b) (250) <250g/l
- Farbton: grün
- Spezifisches Gewicht: 1,78g/ml



Reinigung

Oberfläche trocken, fett- und staubfrei



Härterzugabe

Spachtelmasse 100 g
BPO-Härter 2-3 g



Verarbeitungszeit

3 - 4 Minuten bei 20 °C



Trockenzeit

15 - 20 Minuten bei 20 °C



Von Hand schleifen / trocknen

Vorschliff: P80 – P120
Nachschliff: P120 - P240



Maschinell schleifen / trocknen

Vorschliff: P80 – P120
Nachschliff: P120 - P240



Kühl lagern

GLAS SPACHTEL PRO

POLYESTER GLASFASERSPACHTEL



VERARBEITUNG:

UNTERGRUND

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

DOSIERUNG

Zugabe von 2 - 3 Gew% BPO-Härterpaste.

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

TOPFZEIT

Bei +20 °C Raumtemperatur, 3 - 4 Minuten.

REAKTIONSTEMPERATUR

mindestens +10 °C.

AUFTRAG

Spachtelklinge, Kunststoff- oder Gummispachtel

TROCKENZEIT

Lufttrocknung bei + 20 °C Raumtemperatur 15 - 20 Min.

SCHLEIFBARKEIT

Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten.

LAGERUNG UND TRANSPORT:

Ca. 12 Monate bei 18 °C - 20°C im geschlossenen Originalgebinde.

Für Gebindegrößen > 3kg gelten eingeschränkte Haltbarkeitsdaten von bis zu 6 Monaten.

HINWEIS:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.