

2K KLARLACK – HOCHGLANZ

Produktinformation

Seite 1 / 2

Verwendungszweck

LACKWORK 2K KLARLACK – HOCHGLANZ als Sprühdose ist ein schnell trocknender 2K-Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen mit optimalem Verlauf. Aufgrund der chemischen Vernetzung mit dem integrierten Härter ist eine hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen sowie chemischer und mechanischer Belastung gewährleistet. Zudem ist Lackwork 2K-Klarlack-Spray kraftstofffest!

Verarbeitungshinweise

Untergrund

MBasislacke wasser- und lösemittelbasierend, ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen.

Vorbehandlung / Reinigung



siehe „Untergrundvorbehandlung“

Besondere Eigenschaften

Hoher UV-Schutz, vergilbungsfrei, lichtbeständig
Hervorragende Wetterbeständigkeit und Kratzfestigkeit
Ausgezeichneter Verlauf und Spritzbild
Sichere und "saubere" Härterzugabe
Sehr beständig gegenüber chemischer und mechanischer Belastung
Kraftstofffest

Farbton / Glanzgrad

farblos hochglänzend



Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!


Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen. Dose um 180° drehen und auf Stift am Dosenboden aufsetzen.

Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen. Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.

Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln.

Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge, Trockenschichtdicke 40 - 50 µm




Ablüftzeit

3 - 5 min zwischen den Spritzgängen
10 - 15 min vor Ofentrocknung



Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.



Trockenzeiten bei 20 °C

Staubtrocken nach ca.	10 - 20 min
Griffest nach ca.	4 - 5 h
Montagefest nach ca.	12 h
Polierbar nach ca.	8 - 9 h

Verarbeitungsbedingungen

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 840 g/l

Sicherheitsratschläge

siehe Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitungshinweise

Topfzeit ca. 5 - 6 h bei 20 °C

Untergrundvorbehandlung:

Nicht ausgehärtete bzw. nicht tragfähige Altlackierungen entfernen.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.

Intakte, tragfähige Altlackierungen, Werklackierungen:

1. Vorreinigung mit Silikonentferner.
2. Danach schleifen mit P 400 - 500.
3. Anschließend entfetten mit Silikonentferner.

Basislacke:

Hierzu die jeweilige Produktinformation des Basislack-Systems beachten!