

Eigenschaften:

Feinspachtelmasse. Verarbeitung in dünnen Schichten empfohlen. Vor Auftragen des Feinspachtels schleifen mit P180-P240, der ausgehärtete Feinspachtel wird mit P180 - P400 geschliffen.

Geeignet zum Füllen von leichten Unebenheiten kleineren Beschädigungen in Decklackierungen und Bereichen, die zuvor mit Füllspachtel ausgebessert wurden. Trockenschliff per Hand oder Maschine.
Die Schichtdicke beträgt maximal 2 mm. Feinspachtel setzt das Schleifpapier nicht zu.

Anwendung:

Die Oberfläche muss gereinigt, trocken, entfettet und angeschliffen sein. Spachtelmasse und 2–3 Gewichtsprozent Härter BPO gründlich vermischen. Innerhalb von 5 Minuten bei 20 °C verarbeiten.
Höhere Temperaturen können die Topfzeit verkürzen und die Trocknungszeit beschleunigen.

Hinweis:

Die Verwendung von zu viel Härter kann zu Verfärbungen des Decklacks führen. Von der Verwendung der Spachtelmasse bei Temperaturen unter 15 Grad wird abgeraten.

Technische Daten:

VOC-Gehalt: 2004/42/IIB(b)(250) <250

Haltbarkeit: 12 Monate

Dichte: 1,87 g/cm³

Farbe: weiß



Reinigung



Härterzugabe

Feinspachtelmasse 100 g
BPO-Härter 2-3 g



Verarbeitungszeit

3 - 5 Minuten bei 20°C



Trocknungszeit

16 - 30 Minuten



Handschliff / trocken

P180 - P400



Maschinenschliff / trocken

P180 - P400



Kühl lagern